

## TECHNICAL DATASHEET

### Numaxx - Riviera Collection – Stone Powder Composite ultracore

Update: October 24, 2018


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
Product standard / Produktenorm / Standard produit	-	EN ISO 10582 Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	6,5 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,5 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 33
Total weight / Flächengewicht / Poids total	EN ISO 23997	10'700 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dimensionen / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1540 x 231mm Box: 6 planks / 2.134m <sup>2</sup> Pallet: 48 boxes / 102.43m <sup>2</sup>
Locking system / Klickverbindung / Type de clic	-	Valinge 5Gi
Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein	-	Yes / Ja / Oui
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	EN 12529	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / MöbelfüÙe / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-802	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible
ENVIRONMENT	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate
Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde	EN 717-1	Formaldehyde-free / Formaldehydefrei / Sans formaldehyde
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%
WARRANTIES	-	Numaxx SPC ultracore
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	35 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans
FEATURES / EIGENSCHAFTEN / FONCTIONNALITÉ	-	Numaxx SPC ultracore



**EN** 100% WATERPROOF  
**DE** 100% WASSERFEST  
**FR** 100% RÉISTANT À L'EAU  
**IT** 100% RESISTENTE ALL'ACQUA




**EN** Phtalate free  
**DE** phtalatfrei  
**FR** sans phtalate  
**IT** Privo di ftalati




**EN** No acclimatization necessary  
**DE** Keine Akklimatisierung nötig  
**FR** Pas besoin d'acclimatation  
**IT** Non necessita di acclimatazione




**EN** Superior abrasion and scratch resistance  
**DE** Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit  
**FR** Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures  
**IT** Superiore resistenza all'abrasione




**EN** Dimensionally stable  
**DE** Formstabil  
**FR** Dimensionnellement stable  
**IT** Dimensionalmente stabile



**EN** Suitable for underfloor heating & cooling  
**DE** Geeignet für Bodenheizung & Kühlung  
**FR** Compatible sur sol chauffant & refroidissant  
**IT** Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento



**EN** Easy & fast to install - installation on any hard surface  
**DE** Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden  
**FR** Pose facile, compatible toutes les sol dur  
**IT** Facile da installare, può essere installato su ogni superficie esistente



**EN** Attached 1.5mm Cork underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections  
**DE** Die aufkaschierte 1.5mm Kork-Unterlage bietet eine hohe Trittschall- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenebenheiten  
**FR** La sous-couche en liège stratifié de 1,5 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier  
**IT** Il sottostrato in sughero laminato da 1,5 mm offre un elevato isolamento acustico da calpestio e da calpestio e assorbe gli urti sottoscocca



**EN** Synchronised grain structure for the most authentic real wood effect  
**DE** Synchronporen-Struktur für den authentischen Echtholz-Effekt  
**FR** Structure à pores synchrones pour effet bois véritable authentique  
**IT** Struttura a pori sincroni per un autentico effetto vero legno

